


GEOTECH



abitare
la ceramica



Glamstone Beige Antislip | 20x40,4 8"x16"

II



III

GLAMSTONE

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

Stone effect

PEI IV R11 V2
 Antislip According to According to Resistant

COLOURS & SIZES




Greige



Beige



Glamstone Greige Antislip | 20x40,4 8"x16"















ELLE
 15x30x3,7 Antislip

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog. Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
20x40,4 8"x16" Antislip	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1160	A17	-
15x30x3,7 6"x12" Elle Antislip	9	8	-	-	-	-	-	-	P19

OUT	size
	20x40,4 8"x16" Antislip

Technical characteristic* Caratteristica tecnica Caractéristique technique Technische eigenschaft	Reference Standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
Water absorption (E) Assorbimento d'acqua (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3
Breaking strength (S) Forza di rottura (S) Contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S)	 ISO 10545-4
Bending strength (R) Resistenza alla flessione (R) Résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4
Resistance to abrasion PEI Resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen oberflächenabnutzung PEI	 ISO 10545-7
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9
Frost resistance Resistenza al gelo Resistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12
Anm-skeed resistance grade Fattore di resistenza alla scivolosità Gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B
Slip resistance factor in the presence of water and bare feet Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im barfußbereich	 DIN EN 16165 - ANNEX A
Size characteristics Caratteristiche dimensionali Caractéristiques dimensionelle Maßhaltigkeit	 ISO 10545-2
Linear thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8
Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici Resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen chemikalien	 ISO 10545-13
Stain resistance Resistenza alle macchie Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion E≤0,5% group BIa. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.

Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert	Accordance to the norme Rispondenza alla norma Correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norm
≤ 0,5%	According to Conforme Conformes Gemäß
Thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 n Thickness < 7,5mm ≥ 700 n	According to Conforme Conformes Gemäß
≥ 35 N/mm²	According to Conforme Conformes Gemäß
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	PEI IV
No sample must show visible defects Nessun campione deve presentare difetti visibili Aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	According to Conforme Conformes Gemäß
Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistenti Résistants Widerstandsfähig
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	R11 Antislip
According to producer's Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellere	
Lenght and width Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur / Länge und breite Thickness Spessore / Epaisseur / Stärke Wedging Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit Flatness Planarità / Planéité / Ebenflächigkeit	± 0,6% (Max±2mm) ± 5,0% (Max±0,5mm) ± 0,5% (Max±2mm) ± 0,5% (Max±2mm)
Test method available Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Verfügbare prüfmethode	A ≤7 x 10⁻⁶/°c
Min. B	According to Conforme Conformes Gemäß
Classe ≥ 3	According to Conforme Conformes Gemäß

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

